

К 198

Клей для ПВХ покрытий

Контактный водно-дисперсионный клей для ПВХ покрытий

Свойства

- обладает высокой адгезией;
- эффективен при укладке покрытий на не впитывающие основания и на стены;
- термопластичен, позволяет произвести повторное приклеивание (ремонт) покрытия при нагревании;
- препятствует миграции пластификаторов из старого ПВХ покрытия в новое;
- выдерживает нагрузку от стульев на роликах;
- может применяться на полах с подогревом;
- допускается кратковременное замораживание клея при транспортировке и хранении;
- не содержит органические растворители;
- экологически безопасен.

Область применения

Клей К 198 предназначен для укладки в жилых и в общественных помещениях:

- гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках (в т.ч. кварц-виниловых плиток);
- хлорвиниловых (ХВ) покрытий;
- текстильных покрытий с подложкой из ПВХ и вспененного латекса;
- пробковых покрытий с подложкой из ПВХ.

К 198 эффективен при укладке напольных покрытий на не впитывающие основания: плиточные облицовки, старые ПВХ покрытия и т.д.

Для укладки других видов напольных покрытий рекомендуется применять клеи Thomsit других марок (см. таблицу в конце сборника).

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.13-88.

Основание должно быть достаточно прочным, ровным, гладким, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию клея (мастик, клеев, масел, пыли и т.п.). Основание не должно иметь дефектов (трещин, выбоин и т.п.).

Влажность основания не должна превышать:

- 3% СМ – для бетонных оснований;
- 2% СМ – для цементно-песчаных стяжек;
- 0,5% СМ – для ангидритных стяжек.

Основания с грубой шероховатой поверхностью необходимо предварительно шлифовать или выровнять нивелирующей смесью.

Для выравнивания оснований рекомендуется использовать нивелирующие смеси Thomsit (например, DA, DD или DX) или Ceresit. Выравнивающий слой перед использованием клея грунтовать не рекомендуется.

Бетонные, цементно-песчаные или ангидритные стяжки перед приклеиванием покрытий рекомендуется обработать грунтовкой R 777.

Выполнение работ

Клей К 198 следует тщательно перемешать в заводской таре и нанести на основание при помощи зубчатого шпателя.

На стяжках с подогревом покрытия необходимо приклеивать по всей площади пола.

Приклеивание на влажный клеевой слой

Используется при укладке покрытий на впитывающие (например, цементные) основания.

Клей наносят на основание при помощи зубчатого шпателя А2 или А3 (в случае покрытий с рельефной или пористой нижней стороной – при помощи зубчатого шпателя А3).

К укладке покрытия приступают через 10-20 минут после нанесения клея (клей после прикосновения должен оставаться на пальцах). Нанесённый клей не должен оставаться открытым более 60 минут.

Покрытие плотно прижимают к основанию и притирают пробковой доской.

Приклеивание на сухой клеевой слой (адгезионное)

Используется при укладке покрытий на не впитывающие основания.

Клей наносят на основание при помощи зубчатого шпателя А2 или А3.

К укладке покрытия приступают через 30-60 минут после нанесения клея (клей после прикосновения не должен оставаться на пальцах). Нанесённый клей не должен оставаться открытым более 120 минут.

Покрытие плотно прижимают к основанию, притирают пробковой доской и прикатывают тяжёлым прижимным роликом.

Контактное приклеивание

Используется при креплении покрытий на вертикальных поверхностях (лестницы или стенах).

Клей наносят на обе склеиваемые поверхности (на обратную сторону покрытия зубчатым шпателем А4, а на основание – зубчатым шпателем А5).

При креплении тонких ХВ и текстильных покрытий используют поролоновый валик с крупными порами.

К укладке покрытия приступают через 30-60 минут после нанесения клея (клей не должен оставаться на пальцах после прикосновения). Нанесённый клей не должен оставаться открытым более 120 минут.

Сварку швов можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия.

Свежий клей легко смывается водой. Высохший клей можно удалить только механически.

Рекомендации

Укладку покрытий при помощи клея К 198 следует выполнять при температуре основания и окружающего воздуха от +15 до +30°C и относительной влажности воздуха ≤ 75%. Все вышеизложенные рекомендации верны при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%. Время подсушки клея зависит от температуры, влажности и пористости основания.

Перед укладкой напольных покрытий на обогреваемые стяжки подогрев должен работать не менее 10 дней. В период нанесения и высыхания клея температура основания должна поддерживаться на уровне +18°C. Температура должна сохраняться на этом уровне как минимум в течение 3 дней после укладки покрытия.

Если после долгого хранения на поверхности клея появилась полимерная пленка, её нужно аккуратно удалить, не смешивая с основной массой клея. Остатки клея нельзя сливать в канализацию!

Примечания

Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, при работе с ним следует руководствоваться общими инструкциями по укладке напольных покрытий и рекомендациями их производителя.

Проектирование и устройство полов следует выполнять в соответствии с МДС 31-12.2007 «Полы жилых, общественных и производственных зданий с применением материалов фирмы «Хенкель Баутехник»».

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Хранение и транспортировка

Хранить в герметичной упаковке, в сухом прохладном месте – не более 12 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка и хранение клея допускаются при температуре не ниже 0°C.

Допускается до 5 циклов кратковременного (не более недели) замораживания клея при температуре не ниже -20°C.

Упаковка

Клей К 198 поставляется в пластиковых ведрах по 5 и 12 кг.

Технические характеристики

Состав К 198:	водная дисперсия акриловых сополимеров с добавками
Плотность:	~ 1,15 кг/л
Цвет:	кремово-белый
Физическое состояние:	паста
рН-значение:	6,5-7,5
Время предварительной подсушки клея при укладке:	10-20 минут
<ul style="list-style-type: none"> • на влажный клеевой слой • при адгезионном и контактном приклеивании 	30-60 минут
Открытое время клея при укладке:	~ 60 минут
<ul style="list-style-type: none"> • на влажный клеевой слой • при адгезионном и контактном приклеивании 	~ 120 минут
Возможность приложения нагрузки:	через 24 часа
Достижение максимальной прочности склеивания:	через 72 часа
Сопротивление отслаиванию:	≥ 1,0 Н/мм
Предел прочности при сдвиге:	≥ 0,3 Н/мм ²
Использование ступней на роликах:	допускается
Температура транспортировки и хранения:	от 0 до +50°C (допускается до 5 кратковременных замораживаний при температуре не ниже -20°C)
Температура применения:	от +15 до +30°C
Температура эксплуатации:	от 0 до +50°C
Влагостойкость:	влагостойкий
Расход К 198 при нанесении:	
поролоновым валиком	~ 200 г/м ²
шпателем А2	~ 300 г/м ²
шпателем А3	~ 250 г/м ²
шпателем А4	~ 150 г/м ²
шпателем А5	~ 200 г/м ²